





















# [ PU-Bänder

ARTIKEL	Lagenzahl	Härte (ShA)	Gesamtstärke (mm)	Beschichtungsstärke (mm)	Reissfestigkeit (N/mm)	Festigkeit bei 1% Dehnung (N/mm)	Min. Trommel Ø (mm)	Min. Beugungs Ø (mm)	Zulässige Produkttemperaturen	Quersteif	Flexibel (Muldungsfähig)	Matte Ausführung	Antistatisch	Imprägniertes Gewebe	Lebensmittelzulassung
1PURB25/CW	1	85	0.70	0.25	60	5	6	20	-40°C +90°C	●			●	●	●
1PURB25/EW	1	85	0.70	0.25	60	5	6	20	-40°C +90°C	●				●	●
1PURB25H/CW	1	92	0.70	0.25	60	5	8	20	-40°C +90°C	●		●	●	●	●
1PURB65/FW	1	85	1.30	0.65	90	7	10	20	-40°C +90°C		●			●	●
1PURB55/LCW	1	85	1.15	0.55	90	8	5*	20	-40°C +90°C	●			●	●	●
1PURB55HR/EW	1	85	1.00	0.55	60	5	8	20	-40°C +90°C	●				●	●
2PURI0/CW	2	-	1.10	0	120	10	12	30	-40°C +90°C	●			●	●	
2PURB20/CW	2	85	1.30	0.20	120	10	10	40	-40°C +90°C	●			●	●	●
2PURB20/EW	2	85	1.30	0.20	120	10	10	40	-40°C +90°C	●				●	●
2PURB20H/CW	2	92	1.30	0.20	120	10	12	40	-40°C +90°C	●		●	●	●	●
2PURB25/FW	2	85	1.60	0.25	200	12	40	60	-40°C +90°C		●	●		●	●
2PURB40H/CW	2	92	1.80	0.40	120	10	50	80	-40°C +90°C	●		●	●	●	●
2PURB60/LCW	2	85	2.30	0.60	180	13	60	100	-40°C +90°C	●			●	●	●
2PURB90/LW	2	85	3.10	0.90	200	13	80	110	-40°C +90°C	●				●	●
2PURB25/EHR	2	85	1.80	0.25	120	11	25	45	-40°C +90°C	●		●			●
2PURB40/LHR	2	85	2.30	0.40	200	14	50	70	-40°C +90°C	●		●			●
2PURB100/LHR	2	85	3.40	1.00	180	13	100	160	-40°C +90°C	●		●			●
3PURB170/LHR	3	92	5.00	1.70	300	18	180	240	-40°C +90°C	●		●			●
1PURX25/CW	1	92	0.70	0.25	60	5	8	20	-40°C +90°C	●		●	●	●	●
1PURXD30/EW	1	85	1.00	0.30	60	5	10	20	-40°C +90°C	●				●	●
2PURX20/CW	2	85	1.30	0.20	120	10	10	40	-40°C +90°C	●			●	●	●
2PURX30/EW	2	92	1.40	0.30	120	10	12	40	-40°C +90°C	●		●		●	●
2PURX60/LCW	2	85	2.40	0.60	180	13	60	80	-40°C +90°C	●		●	●	●	●
2PURXD/CW	2	92	1.70	0.30	150	10	35	50	-40°C +90°C	●			●	●	●
2PURX25/EHR	2	92	1.80	0.25	120	11	25	45	-40°C +90°C	●		●			●
2PURX30/FHR	2	92	2.30	0.35	180	14	60	80	-40°C +90°C		●	●			●
2PURX90/LHR	2	92	3.40	0.90	200	13	100	160	-40°C +90°C	●		●			●
2PURI75/LCW	2	92	2.35	0.75	170	13	70	100	-40°C +90°C	●		●	●	●	●
2PURI75/LW	2	92	2.35	0.75	230	11	70	100	-40°C +90°C	●		●		●	●
2PURI160/LW	2	92	4.00	1.60	200	13	130	180	-40°C +90°C	●		●		●	●
2PURV20/CW	2	92	1.30	0.20	120	10	12	40	-40°C +90°C	●		●	●	●	●
2PURV30/LCW	2	92	1.80	0.30	170	13	40	60	-40°C +90°C	●		●	●	●	●
2PURV45/4E	2	92	2.15	0.45	140	10	60	80	-40°C +90°C	●		●		●	●

Die Daten gelten bei einer Temperatur von 20°C. Die aktualisierten Angaben und Verbindungsdaten sind in den technischen Datenblättern angegeben. Datenblätter verfügbar unter [www.reveyron.com](http://www.reveyron.com).  
\*Maximal Winkel 135°

# [ PVC und Silikon-Bänder

ARTIKEL	Lagenanzahl	Härte (ShA)	Gesamtstärke (mm)	Beschichtungsstärke (mm)	Reissfestigkeit (N/mm)	Festigkeit bei 1% Dehnung (N/mm)	Min. Trommel Ø (mm)	Min. Beugungs Ø (mm)	Zulässige Produkttemperaturen	Quersteif	Flexibel (Muldungsfähig)	Matte Ausführung	Antistatisch	Geräuscharmes Gewebe	Imprägniertes Gewebe	Lebensmittelzulassung
 2TG50/EW	2	73	2.00	0.50	130	7	30	50	-5°C +90°C	○					○	○
 2TG70/LW	2	73	2.60	0.70	160	7	50	60	-5°C +90°C	○					○	○
 2TG60/ED	2	74	3.10	0.60	150	8	60	60	-5°C +80°C	○					○	
 3TG100/LW	3	74	4.20	1.00	300	11	90	110	-5°C +80°C	○	○				○	○
 2TX50/EW	2	78	2.00	0.50	150	7	30	50	-5°C +90°C	○					○	○
 2TX70/LW	2	73	2.80	0.70	150	7	50	60	-5°C +90°C	○	○				○	○
 2TX60/LD	2	78	3.10	0.60	150	7	60	70	-5°C +90°C	○	○				○	
 2TV50/EW	2	78	2.00	0.50	150	7	30	50	-5°C +90°C	○					○	
 2TV50H/CW	2	90	2.00	0.50	150	7	30	50	-5°C +90°C	○		○	○		○	
 2TV70/LC0	2	80	2.60	0.70	200	11	60	100	-5°C +90°C	○		○	○			
 2TV70AS/ED	2	78	2.80	0.70	160	9	60	60	-5°C +90°C	○		○	○			
 3TV100AS/LW	3	74	4.00	1.00	300	11	90	110	-5°C +90°C	○		○	○		○	
 3TV105/LD	3	78	4.20	1.00	300	11	100	140	-5°C +90°C	○						
 2T0-N/LsCW	2	-	2.20	0	160	7	70	80	-5°C +90°C	○				○	○	○
 2TN55/LsCW	2	78	2.20	0.55	200	9	40	60	-5°C +90°C	○		○	○	○	○	
 MINIGRIP/S	2	45	2.70	0.80	200	8	50	60	-5°C +60°C	○				○		
 GRIP-V/L0	2	55	5.40	4.20	200	12	35	55	-5°C +90°C	○						
 2TVSTR/LCW	2	35	3.00	1.20	180	6	50	60	-5°C +80°C	○		○			○	
Silikon  2SI30I/E0	2	40	1.50	0.30	120	8	35	55	-25°C +110°C	○						
Silikon  VS292	2	64	1.10	0.30	130	5	30	50	-50°C +200°C		○				○	○

**NEU** : Einige Artikel sind jetzt in 3 Meter Breite erhältlich. Bitte anfragen.

Die Daten gelten bei einer Temperatur von 20°C. Die aktualisierten Angaben und Verbindungsdaten sind auf den technischen Datenblättern erhältlich. Datenblätter verfügbar unter [www.reveyron.com](http://www.reveyron.com).